



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
Handlowe

" I T A X "

Spółka z o.o. w Bydgoszczy
Hurtownia Papieru i Tektury

85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 3,
Konto : nr 49 1050 1139 1000 0023 1194 1161

tel. Tel. +48 789247696; +48 660748405
NIP: 554-023-15-33

KARTA TECHNICZNA

TAŚMA PAKOWA BOPP AKRYL

PPUH ITAX Sp. z o.o.
ul. Łęczycka 3
85-737 Bydgoszcz

1. Opis produktu

Taśma pakowa BOPP AKRYL wykonana jest z orientowanej folii polipropylenowej (BOPP), pokrytej warstwą kleju akrylowego na bazie emulsji wodnej. Charakteryzuje się wysoką przejrzystością, dobrą przyczepnością oraz wysoką odpornością na procesy starzenia, promieniowanie UV i wilgoć.

Produkt przeznaczony jest do ręcznego i automatycznego zaklejania kartonów oraz opakowań zbiorczych.

2. Zastosowanie

Taśma przeznaczona jest do:

- ręcznego zaklejania kartonów,
- automatycznego zaklejania kartonów,
- pracy na zaklejarkach automatycznych,
- maszyn wykonujących nadruk na taśmie,
- pakowania przesyłek i opakowań zbiorczych,
- zastosowań magazynowych oraz logistycznych.

3. Właściwości

- nośnik z folii BOPP,

- klej akrylowy na bazie emulsji wodnej,
- wysoka przejrzystość,
- dobra kleistość,
- odporność na promieniowanie UV,
- odporność na procesy starzenia,
- odporność na wilgoć,
- możliwość stosowania w szerokim zakresie zastosowań opakowaniowych.

Dostępne kolory

- transparentny,
- biały,
- brązowy,
- żółty,
- zielony,
- niebieski,
- czerwony,
- pomarańczowy,
- czarny.

4. Dane techniczne

Parametr	Wartość	Norma
Wydłużalność do zerwania	140 ±10 %	AFERA 4005
Siła rozciągania	35 ±5 N/cm	AFERA 4004
Przyczepność do stali	2,8 N/cm	AFERA 4001
Przyczepność toczącej się kulki	> 6 cm	PSTC 6
Grubość nośnika	25 µm	PSTC 33

5. Odporność temperaturowa

Warunki pracy	Temperatura
Temperatura aplikacji	od +5°C do +30°C
Temperatura użytkowania po aplikacji	od 0°C do +50°C

Warunki pracy	Temperatura
Krótkotrwale	od -20°C do +65°C

6. Pakowanie

Taśma dostarczana jest w rolkach, pakowanych zbiorczo w kartony, zabezpieczające produkt przed uszkodzeniem podczas magazynowania i transportu.

7. Przechowywanie

Produkt należy przechowywać:

- w oryginalnych opakowaniach,
- w temperaturze około 21°C,
- przy wilgotności względnej około 50%,
- z dala od promieniowania słonecznego,
- z dala od źródeł ciepła.

Przy zachowaniu powyższych warunków zalecany okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

8. Transport

Produkt należy transportować krytymi środkami transportu, zabezpieczając go przed:

- uszkodzeniami mechanicznymi,
- zawilgoceniem,
- zabrudzeniem,
- bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

9. Uwagi

Parametry techniczne przedstawione w niniejszej karcie mają charakter informacyjny i stanowią wartości średnie uzyskane podczas badań laboratoryjnych. Nie stanowią gwarancji przydatności produktu do konkretnego zastosowania.

Przed zastosowaniem produktu zaleca się przeprowadzenie prób w rzeczywistych warunkach użytkowania w celu potwierdzenia odpowiedniej przyczepności oraz trwałości połączenia.

Data wydania:

Osoba upoważniona:

.....